

## RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA MATERIAL AMOSTRA FILME TERMOENCOLHÍVEL PETG

**1. Produto** : Filme de encolhimento PETG

**2. Especificação :**

Espessura : 40 mic                      Largura : 400 mm  
 Comprimento : 300 m                      Amostra Nº : FM-1805-03

**3. Método:** Escala de laboratório

**4. Resultado da observação e Teste de qualidade**

Item	Unidade	Faixa Padrão	Resultado do teste	Instrumento de teste
Espessura	micron	38-42	40	Medidor de espessuras
			42	
Largura	mm	400 (0-3)	400	Trena
Encolhimento	TD	%	≥75	Imerso em água a 90°C por 10 seg
	MD	%	≥0	
Resistência à tração	TD	Mpa	≥150	GB/T1040,3-2006
	MD	Mpa	≥40	GB/T1040,3-2006
Alongamento	TD	%	≥40	GB/T1040,3-2006
	MD	%	≥300	GB/T1040,3-2006
Aparência	1. Sem rugas óbvias e sem espessura desigual		Não	Visual
	2. Sem bolha, buraco ou fratura		Não	