

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA FILME TERMOENCOLHÍVEL DE PVC FUNDIDO

1. Produto : Filme Termoencolhível de PVC Fundido

2. Especificação :

Espessura : 40 mic Largura : 400 mm
Comprimento : 300 m Amostra N° : FM-1805-02

3. Método: Escala de laboratório

4. Resultado da observação e Teste de qualidade

Item	Unidade	Faixa Padrão	Resultado do teste	Instrumento de teste
Espessura	micron	38-42	39	Medidor de espessuras
			41	
Largura	mm	400 (0-5)	403	Trena
Encolhimento	TD	%	≥55	Imerso em água a 97°C por 3 seg
	MD	%	≥0	
Resistência à tração	TD	Mpa	≥100	ASTM D882
	MD	Mpa	≥50	ASTM D882
Alongamento	TD	%	≥40	ASTM D882
	MD	%	≥240	ASTM D882
Aparência	1. Sem rugas óbvias ou névoa óbvia		Não	Visual
	2. Sem bolhas, buracos ou fraturas		Não	
Percentual de Emenda por Remessa	≤15%			Visual